

## MIG DHMb® Lining System

Außen- und Innenanwendung

## MIG 262

- ✓ wasserabweisend
- ✓ diffusionsoffen
- ✓ extrem vielseitig
- ✓ leicht zu verarbeiten
- ✓ sehr gute Haftung
- ✓ nicht brennbar - Baustoffklasse A1



## Produktbeschreibung

**MIG 262** ist ein heller, wasserabweisender, mineralischer Renovationsputz im Außen- und Innenbereich auf der Basis von Weißkalkhydrat, Weißzement, Fasern und haftungsverbessernden Zusätzen;

Mörtelgruppe P II DIN 18550 und der Festigkeitsklasse CS III EN 998-1.

## Technischer Beratungsservice

Tel.: + 49 (0)5258-97482-0

E-Mail: [info@mig-mbh.de](mailto:info@mig-mbh.de)



## Anwendungsbereich

Mit **MIG 262** werden tragfähige Altputzflächen, bestehend aus Mineral- oder Kunstharzputzen sowie aus Silikat- und Dispersionsanstrichen, überarbeitet. Als Armierungsputz auch Gewebeeinlage zur Rissbewehrung möglich.

Als Haftbrücke auf Beton, anderen glatten und nichtsaugenden Untergründen wie Styrodur® u. ä. für nachfolgende Kalk- und Kalkzementputze. Als Dünnschichtputz auf Beton und Plansteinmauerwerk. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen u. ä.

## Baustellenvoraussetzung

Der Putzgrund muss den einschlägigen Normen sowie den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller entsprechen. Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter + 5°C oder über + 35°C sowie bei zu erwartenden Nachfrösten.

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und frei von losen Teilen sein. Trennmittel unbedingt entfernen. Altputze gründlich trocken oder mit Hochdruckreiniger säubern. Bei kritischen Untergründen Haftzugprobe durchführen. Schmutzempfindliche Bauteile abdecken bzw. wasserfest abkleben. Wetterseitige Arbeitsflächen vor Niederschlag schützen.

Bei Sonneneinstrahlung Gerüst mit Netzen abhängen oder Ausführung verschieben. Altputze und Anstriche auf Tragfähigkeit und Haftung prüfen. Hohlstellen heraus schlagen und neu aufputzen, nicht haftende Farbschichten vollständig entfernen. Beton, Anstriche oder Altputze mit Wasserhochdruck staubfrei reinigen und vollständig austrocknen lassen. Kreidende oder sandende Oberflächen mit **MIG-ESP® Sealing Primer** verfestigen. XPS-Dämmplatten (Styrodur® o. glw.) mit glatter Oberfläche aufrauen, sorgfältig entstauben und ggf. Zusatzdübelung vornehmen.

Im Außenbereich müssen Bodenplatten und erdberührte Wände entsprechend der Wassereinwirkungsklasse abgedichtet werden.

## Verarbeitung/Montage

### Haftbrücke:

Mit grober Zahntraufel (Zahnung ca. 10 mm) als deckende Rillenspachtelung aufziehen. Schichtdicke an den Stegen ca. 5 mm, in den Tälern ca. 2 mm. Um einen optimalen Haftverbund zu erreichen, sollte der **MIG 262** gut ansteifen und nach 24 Stunden (bei Normalbedingungen + 20°C/65 % relative Luftfeuchte) weiterbeschichtet werden.

### Dünnschichtputz:

Ca. 3 mm aufbringen, bei Betonflächen bis 5 mm, plan verziehen und nachschneiden. Als Fertigputz nach dem Versteifen nochmals in Kornstärke überziehen und filzen.

## Verbrauch

Auftrag	mm	2	3	4	5
Verbrauch	kg/m <sup>2</sup>	2,5	3,8	5,0	6,3
Ergiebigkeit	m <sup>2</sup> /t	400	266	200	160
m <sup>2</sup> /30 kg/Sack		12,0	8,0	6,0	4,8

(Die Werte beziehen sich auf planebenen Untergrund)

## Nachbehandlung/Beschichtung

### Nachbehandlung:

Frischen Putz vor Frost und schneller Austrocknung schützen.

**Beschichtung:** Nach Aushärtung mit allen MIG Oberputzen sowie mit Fliesen und geeigneten Anstrichen möglich. Dient der **MIG 262** bei der Feuchte-Beanspruchungsklasse A0 als

Untergrund für keramische Wandbeläge im Dünnbett, so ist dieser nur zuzustoßen, zu schneiden oder aufzurauen und entsprechend mit einer Verbundabdichtung auf der Basis von Kunststoff-Zement-Kombinationen, Dispersionen oder Reaktionsharzen zu beschichten. Die Putzoberfläche darf nicht geglättet oder verrieben werden.

**Weiterverarbeitung:**

Der **MIG 262** kann nach einer Standzeit von einem Tag pro 1 mm Putzdicke beschichtet werden. Die Zeit zur Weiterbeschichtung verlängert sich bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer relativer Luftfeuchte.

**Silo- und Maschinenteknik:**

Verarbeitbar mit allen gängigen Putzmaschinen, Mischpumpen und von Hand.

**Allgemeine Hinweise**

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe beimischen. Besonders sind die Bestimmungen der DIN 18550 / DIN EN 998-1 und DIN 18350 VOB Teil C, DIN 18195 und des Merkblattes „Außenputz im Sockelbereich“ zu beachten. Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter: [www.mig-mbh.de](http://www.mig-mbh.de)). In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

**Lagerung**

Trocken, frostfrei und kühl unter sachgemäßen Bedingungen in original verschlossenen Gebinden auf Paletten mind. 9 Monate ab Verkaufsdatum lagerfähig.

**Entsorgung**

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Empfehlung:**

Säcke sind komplett zu entleeren, Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Lieferform**

In Papiersäcken à 30 kg auf Paletten à 42 Sack = 1.260 kg

## Technische Daten

Anwendung	Außen und Innen
Brandverhalten	A1 (nicht brennbar), EN 13813
Dauerhaftigkeit	NPD
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 4 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeitsklasse	P II DIN 18550, CS III nach EN 998-1
Fasern	ja
Haftzugfestigkeit, min.	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup>
Empfohlene Schichtdicke	min. 2 mm, max. 6 mm
Trockenrohddichte	≤ 1300 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur (Luft)	nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter + 5°C und über + 35°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten
Wasseraufnahme	W1
Wasserbedarf	ca. 8,50 L je 30 kg Sack
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 6 μ
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10 \text{ dry}} = (0,349 \pm 0,011) \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Zu beachten	bei den Werten in den Technischen Daten handelt es sich um Laborwerte

## Zolltarifnummer

32149000

MIG DHMb<sup>®</sup> Lining System – Produkte**Grundierungen**

MIG-ESP<sup>®</sup> Sealing Primer  
MIG-ESP<sup>®</sup> Special Primer  
MIG-ESP<sup>®</sup> Primer quarzgefüllt  
MIG-ESP<sup>®</sup> PVC Primer  
MIG-ESP<sup>®</sup> Primer for Wood (nur für Innenanwendung)

**Imprägnierung**

MIG Imprägniermittel für Natursteinfassaden

**Versiegelung**

MIG Sealer

**Putze**

MIG 262  
MIG Therm M 65  
MIG Therm L 14  
MIG HRP Brandschutzputz  
MIG Thermalife Ecoplaster

**Beschichtungen**

MIG-ESP<sup>®</sup> Interior  
MIG-ESP<sup>®</sup> Interior Anti-Microbial  
MIG-ESP<sup>®</sup> Exterior  
MIG-ESP<sup>®</sup> Rooflect

## Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter, wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Sie stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.